

Kategorija proizvoda: Ceresit Hidroizolacija

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CX 5 - Brzovezujući cement 5kg

Cena: 1.342,00 RSD



### Specifikacija

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jedinica mere:         | kom   |
| Primena:               | Za brzo ankerisanje i fiksiranje čeličnih i plastičnih komponenti u zidarskim radovima i betonu. Za zatvaranje pukotina, rupa itd. Za fiksiranje umetnutih delova. Za fugovanje malih šupljina do 20 mm širine.   |
| Prednosti:             | • brzovezujući □ vodootporan □ bez hlorida □ ne puca □ otporan na mraz  |
| Vrsta:                 | Brzovezujući cement   |
| Tip:                   | CX 5  |
| Pakovanje:             | Džak  |
| Težina:                | 5 kg  |
| Potrošnja:             | 1,60 kg/l   |
| Gustina:               | 1,32 kg/dm <sup>3</sup>   |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +30 max  |
| Odnos mešanja:         | 0,3l vode na 1kg  |
| Hemijski sastav:       | Kombinacija cementa I mineralnog punjenja.  |
| Priprema Podloge:      | CX 5 se koristi za sve vrste fiksiranja i ankerisanja u betonu, cementno vezanim malterima, zidarskim radovima i estrihu. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista, i bez supstanci koje mogu da umanje prijanjanje. Temeljno navlažite podlogu, a vodite računa da se voda ne nakupl na površini.   |
| Nanošenje:             | : Dodajte CX 5 u čistu, bistru vodu i mešajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Odnos mešanja je (u zapreminskim delovima): Plastična konzistencija: 3 dela CX 5 na 1 deo vode Tečna konzistencija: 2 dela CX 5 na 1 deo vode Kada se radi na velikim površinama, CX 5 se može pomešati sa čistim, kvarcnim peskom različite veličine zrna u odnosu 1 : 1 radi ekonomičnosti upotrebe. Zamešani cement naneti u toku predviđenog vremena za nanošenje (oko 4 minuta) – nemojte predugo mešati.   |
| Dodatne Informacije:   | CX 5 se treba upotrebljavati samo pri temperaturama od +5°C do +30°C. Ako je neophodno, preduzmite odgovarajuće kontramere, npr, koristite toplu vodu za mešanje pri niskim spoljašnjim temperaturama. U ekstremnim uslovima, cement se treba skladištiti na odgovarajućim temperaturama. Nemojte mešati sa ostalim materijalima, aditivima ili vezivima. Ako se dodaje kvarcni pesak, osobine cementa se mogu izmeniti, a njegova čvrstina može biti umanjena CX 5 sadrži cement i reaguje sa vodom, pri čemu nastaje alkalni rastvor. Dakle, zaštitite oči i kožu. Ukoliko dođe do kontakta, isperite dobro vodom. U slučaju kontakta sa očima treba odmah potražiti savet lekara. Upotrebite ostale Ceresit proizvode za posebne tipove poslova koji nisu navedeni u tekstu iznad. |
| Deklaracija:           | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija  |