

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CM 11 - Lepak za keramičke pločice 25kg

Cena: 1.202,00 RSD



### Specifikacija

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Jedinica mere:                 | kom  |
| Primena:                       | Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu.   |
| Prednosti:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• otporan na smrzavanje</li> <li>• za vlažne prostorije</li> <li>• za debljine sloja od 2 do 10mm</li> <li>• za upijajuću keramiku</li> <li>• dug vek trajanja</li> <li>• visoka čvrstoća</li> <li>• ekonomičan</li> <li>• nezapaljiv</li> <li>• jednostavna ugradnja</li> </ul>  |
| Vrsta:                         | Lepak za keramičke pločice   |
| Tip:                           | CM 11  |
| Pakovanje:                     | Džak   |
| Prostori:                      | Unutrašnji i Spoljašnji  |
| Težina (kg):                   | 25   |
| Potrošnja:                     | • 4 mm / 2,0 kg/m <sup>2</sup> • 6 mm / 2,7 kg/m <sup>2</sup> • 8 mm / 3,3 kg/m <sup>2</sup> • 10 mm / 4,0 kg/m <sup>2</sup>   |
| Gustina:                       | 1,64 kg/l  |
| Otvoreno vreme (min):          | 20   |
| Vreme obrade (h):              | 2,0  |
| Temperatura rada (°C):         | +5 min / +30 max   |
| Odnos mešanja:                 | 6,5 – 6,7l vode za 25kg  |
| Klizanje:                      | < 0,5 mm   |
| Fugovanje:                     | zid 24 h, pod 48 h   |
| Adhezija (N/mm <sup>2</sup> ): | > 1,0  |
| Bez klizanja:                  | Da   |
| Duže otvoreno vreme:           | Da   |
| Visoka Adhezija:               | Da   |
| Fleksibilnost:                 | Da   |
| Za podno grejanje:             | Da   |
| Hemijski sastav:               | Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.   |
| Priprema Podloge:              | CM 11 se lepi na suve podloge, gde je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i substanci koje mogu sprečiti lepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan pre polaganja pločice. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti.  |
| Nanošenje:                     | CM 11 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Pre nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje CM 11 upotrebite nazubljenu gletaricu tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice pokriveno sa lepkom. Nanosite onoliko mase koliko može biti pokriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta. Kod polaganje podnih pločica teških keramičkih ploča, preporučujemo dodavanje još jednog sloja lepka CM 11 na pločicu. Dok ne očvrstne, višak lepka se može uloniti pomoću vode, a posle očvršćenja samo mehaničkim putem. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje zidnih obloga, a posle 48 časova podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje. |
| Dodatne Informacije:           | Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite.  |