

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CM 11 - Lepak za keramičke pločice 5kg

Cena: 390,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none"> • otporan na smrzavanje • za vlažne prostorije • za debljine sloja od 2 do 10mm • za upijajuću keramiku • dug vek trajanja • visoka čvrstoća • ekonomičan • nezapaljiv • jednostavna ugradnja |
| Vrsta: | Lepak za keramičke pločice |
| Tip: | CM 11 |
| Pakovanje: | Džak |
| Prostori: | Unutrašnji i Spoljašnji |
| Težina (kg): | 5 |
| Potrošnja: | • 4 mm / 2,0 kg/m ² • 6 mm / 2,7 kg/m ² • 8 mm / 3,3 kg/m ² • 10 mm / 4,0 kg/m ² |
| Gustina: | 1,64 kg/l |
| Otvoreno vreme (min): | 20 |
| Vreme obrade (h): | 2,0 |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +30 max |
| Odnos mešanja: | 6,5 – 6,7l vode za 25kg |
| Klizanje: | < 0,5 mm |
| Fugovanje: | zid 24 h, pod 48 h |
| Adhezija (N/mm ²): | > 1,0 |
| Bez klizanja: | Da |
| Duže otvoreno vreme: | Da |
| Visoka Adhezija: | Da |
| Fleksibilnost: | Da |
| Za podno grejanje: | Da |
| Hemijski sastav: | Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima. |
| Priprema Podloge: | CM 11 se lepi na suve podloge, gde je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i substanci koje mogu sprečiti lepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan pre polaganja pločice. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti. |
| Nanošenje: | CM 11 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Pre nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje CM 11 upotrebite nazubljenu gletaricu tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice pokriveno sa lepkom. Nanosite onoliko mase koliko može biti pokriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta. Kod polaganje podnih pločica teških keramičkih ploča, preporučujemo dodavanje još jednog sloja lepka CM 11 na pločicu. Dok ne očvrstne, višak lepka se može uloniti pomoću vode, a posle očvršćenja samo mehaničkim putem. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje zidnih obloga, a posle 48 časova podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje. |
| Dodatne Informacije: | Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite. |