

Kategorija proizvoda: Dramin - Hidroizolacija

Proizvođač: Dramin

Izolit 3 Aquabound - Dodatak za vodonepropusni beton

Cena: 1.482,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--------------------------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Koristi se za izradu vodonepropusnog betona, za dodatno povećanje homogenosti, obradljivosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja i objekata pod zemljom. Omogućava bolje kvašenje i pakovanje cementnih čestica i agregata. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none">• tečan jednokomponentan proizvod □ homogenizuje i plastificira beton, čineći ga obradljivijim □ smanjuje vodocementni faktor □ čini beton vodonepropusnim □ povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30% □ jednostavna primena □ ne sadrži hloride |
| Vrsta: | Dodatak za vodonepropusni beton |
| Tip: | Izolit 3 Aquabound |
| Pakovanje: | Kanister |
| Težina (kg): | 10 |
| Potrošnja: | 1 – 3% na količinu cementa. |
| Gustina (gr/cm ³): | 1,20 |
| Priprema Podloge: | Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona. Ukoliko je podloga stari beton, ukloniti trošne, nevezane delove i koristiti proizvod Izolit VEŽA za adekvatno spajanje starog i novog betona. |
| Nanošenje: | Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit 3 – AQUABOUND-a sa vodom. Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan. Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke. Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona bez dodatka. |
| Dodatne Informacije: | <ul style="list-style-type: none">• Vodocementni faktor mora biti što manji (0,40 – 0,45) □ Koristiti cement što veće marke □ Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše □ Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem - orošavanjem iz odgovarajućih prskalica □ Minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja □ Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8-25C. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: DRAMIN DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |