

Kategorija proizvoda: Građevinski Program

Proizvođač: Knauf

## KNAUF - Thermokleber Special - Lepak za EPS - 25kg

Cena: 594,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Fabrički pripremljen mineralni malter namenjen za lepljenje, armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a. □ Sistemski ispitan malter za: □ Lepljenje termoizolacionih ploča od EPS-a □ Armiranje i gletovanje termoizolacionih ploča od EPS-a u sistemima kontaktne fasade
Prednosti:	• Malter GP prema SRPS EN 998-1 □ Klasa pritiskne čvrstoće CS IV prema SRPS EN 998-1 □ Klasa požarne otpornosti A2, s1-d0 □ Dobra adhezija i obradivost □ Paropropustan □ Namenjen za ručnu primenu □ Granulacije 0,3 mm □ Sive boje
Vrsta:	Građevinski lepak za stiropor
Tip:	Thermokleber
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina:	25 kg
Potrošnja:	• Lepljenje: 5 kg/m <sup>2</sup> ; □ Armiranje i gletovanje (3-5mm): 5-6 kg/m <sup>2</sup> .
Količina (kom/paleta):	54
Priprema Podloge:	Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera. Spoljašne površine izložene atmosferskim uticajima zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca. Pre nanošenja maltera površinu pripremiti u skladu sa gornjom tabelom „priprema površine“.
Nanošenje:	Sadržaj vreće (25 kg) dodati u 5,5l čiste vode i mešati dok se materijal potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljeni materijal ostaviti 10 minuta da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podesiti dodavanjem vode ili praha. Otvoreno vreme za malter u ko□ je ca. 2 časa. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom. □ Malter za lepljenje □ Thermokleber Special se na EPS ploče nanosi u vidu trake širine 5 cm i debljine 2 cm na ivični deo površine ploče i na tri mesta po sredini u vidu pogača. Prilikom lepljenja termoizolacionih ploča površina ploče mora biti pokrivena lepkom najmanje 40%. Termoizolacione ploče, odmah nakon nanošenja maltera za lepljenje, postaviti na zid. Nakon postavljanja ploča na zid sačekati najmanje 48 časova pre daljih radova. □ Malter za armiranje i gletovanje □ Na svim otvorima na fasadnim zidovima, na čoškovima, pod uglom od 45° postaviti (utopiti u malter Klebepachtel) mrežicu za armiranje dimenzija ca. 30 x 50 cm. Nakon toga, nazubljenom gletericom (veličine zuba 8 mm) naneti lepak za armiranje Knauf Thermokleber Special po celoj površini fasade i utisnuti Knauf mrežicu za armiranje. Mrežica mora biti preklopljena na krajevima minimum 10 cm, postavljena u gornjoj trećini ukupnog sloja maltera za lepljenje. Mrežica za armiranje mora biti potpuno prekrivena malterom za armiranje Thremokleber Special. Najranije nakon 24 časa može se pristupiti gletovanju cele površine fasade istim materijalom. Ukupna debljina sloja za armiranje i gletovanje mora biti od najmanje 3 do 5 mm.
Dodatne Informacije:	Sastav proizvoda: □ Cement, hidratisani kreč, klasirani krečnjački kamen, kameno brašno, aditivni za obradivost i prionljivost
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU