

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

## Isomat Aquafix - Brzovezujući cement 1kg

Cena: 566,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	AQUAFIX se koristi za trenutno zaptivanje lokalnih ili površinskih prodora vode, za brzo vezivanje i ankerisanje.
Vrsta:	Brzovezujući cement za zaptivanje
Tip:	Aquafix
Težina:	1 kg
Boja:	Siva
Pakovanje:	Konzerva
Potrošnja:	1,6 kg/l
Gustina (kg/l):	1,25
Odnos mešanja:	30% od 1kg
Vreme upotrebljivosti:	1 min
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude stabilna, čista i dobro pokvašena, ukoliko je suva. Sve trošne materijale (boju, malter i sl.) treba ukloniti kako bi se došlo do stabilne podloge (beton ili zid od opeke).
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zaptivanje tačkastih prodora Tačku prodora (pukotinu, rupu itd.) treba proširiti u obliku konusa (širi se ka unutra) do dubine od 2-3 cm. Mala količina AQUAFIX-a se postepeno meša vodom 5-10 sekundi, dok se ne dobije forma mokre gline. Mešavina se utiskuje u prodor i drži rukom oko 1 minut, dok dovoljno ne očvrstne. □ Zaptivanje curećih površina Mokra i stabilna površina se prvo premazuje sa AQUAMAT-F (potrošnja 200- 300 g/m<sup>2</sup>), a odmah potom sa AQUAMAT-om (potrošnja oko 1,5 kg/m<sup>2</sup>). Dok je ovaj premaz još uvek svež, u njega se utrljava praš AQUAFIX (potrošnja 1,0-1,5 kg/m<sup>2</sup>) sve dok se površina ne osuši. Potom se površina ponovo premazuje sa AQUAMAT-F, posle čega slede najmanje 2 premaza AQUAMAT, kako bi se postigla ukupna debljina od 2-4 mm. Ukoliko postoji mogućnost pojave pukotina, dva poslednja premaza se vrše sa AQUAMAT-FLEX ili AQUAMAT-ELASTIC.</li></ul>
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.</li><li>• Vreme vezivanja AQUAFIX-a zavisi od okolnih uslova (temperature, vlage itd.). U uslovima visokih temperatura vreme vezivanja se usporava i iz tog razloga se preporučuje mešanje sa hladnom vodom. U uslovima niskih temperatura vreme vezivanja se ubrzava i zbog toga bi trebalo koristiti toplu vodu za mešanje.</li><li>• U slučaju većih zahvata, ili kada je zahtevana veća debljina, AQUAFIX može da se meša sa 1-3 zapreminska dela peska, pre dodavanja vode. U takvom slučaju doći će do blagog produženja vremena vezivanja. Takođe, vreme vezivanja može da se produžava po želji, dodavanjem običnog cementa.</li><li>• Za vreme nanošenja materijala, korišćenje gumenih rukavica je obavezno.</li><li>• Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.</li><li>• Alat moramo oprati vodom posle upotrebe.</li><li>• AQUAFIX sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.</li><li>• Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU