

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

Isomat Aquafix - Brzovezujući cement 1kg

Cena: 566,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	AQUAFIX se koristi za trenutno zaptivanje lokalnih ili površinskih prodora vode, za brzo vezivanje i ankerisanje.
Vrsta:	Brzovezujući cement za zaptivanje
Tip:	Aquafix
Težina:	1 kg
Boja:	Siva
Pakovanje:	Konzerva
Potrošnja:	1,6 kg/l
Gustina (kg/l):	1,25
Odnos mešanja:	30% od 1kg
Vreme upotrebljivosti:	1 min
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude stabilna, čista i dobro pokvašena, ukoliko je suva. Sve trošne materijale (boju, malter i sl.) treba ukloniti kako bi se došlo do stabilne podloge (beton ili zid od opeke).
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none">• Zaptivanje tačkastih prodora Tačku prodora (pukotinu, rupu itd.) treba proširiti u obliku konusa (širi se ka unutra) do dubine od 2-3 cm. Mala količina AQUAFIX-a se postepeno meša vodom 5-10 sekundi, dok se ne dobije forma mokre gline. Mešavina se utiskuje u prodor i drži rukom oko 1 minut, dok dovoljno ne očvrstne. □ Zaptivanje curećih površina Mokra i stabilna površina se prvo premazuje sa AQUAMAT-F (potrošnja 200- 300 g/m²), a odmah potom sa AQUAMAT-om (potrošnja oko 1,5 kg/m²). Dok je ovaj premaz još uvek svež, u njega se utrljava prašak AQUAFIX (potrošnja 1,0-1,5 kg/m²) sve dok se površina ne osuši. Potom se površina ponovo premazuje sa AQUAMAT-F, posle čega slede najmanje 2 premaza AQUAMAT, kako bi se postigla ukupna debljina od 2-4 mm. Ukoliko postoji mogućnost pojave pukotina, dva poslednja premaza se vrše sa AQUAMAT-FLEX ili AQUAMAT-ELASTIC.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.• Vreme vezivanja AQUAFIX-a zavisi od okolnih uslova (temperature, vlage itd.). U uslovima visokih temperatura vreme vezivanja se usporava i iz tog razloga se preporučuje mešanje sa hladnom vodom. U uslovima niskih temperatura vreme vezivanja se ubrzava i zbog toga bi trebalo koristiti toplu vodu za mešanje.• U slučaju većih zahvata, ili kada je zahtevana veća debljina, AQUAFIX može da se meša sa 1-3 zapreminska dela peska, pre dodavanja vode. U takvom slučaju doći će do blagog produženja vremena vezivanja. Takođe, vreme vezivanja može da se produžava po želji, dodavanjem običnog cementa.• Za vreme nanošenja materijala, korišćenje gumenih rukavica je obavezno.• Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.• Alat moramo oprati vodom posle upotrebe.• AQUAFIX sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.• Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU