

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

## Isomat PS-21 Impregnacija bez rastvarača 20l

Cena: 13.050,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	PS-21 se koristi za zaštitu vertikalnih ili horizontalnih površina od uticaja kišnice i za impregnaciju fuga na pločicama. Pogodan je za impregnaciju prirodnog kamena, maltera, izložene fasadne cigle, crepa, izloženog betona, itd. Takođe može da se koristi na nepoliranim mermernim pločama kao zaštita od upijanja vode i prljavštine. Može da se koristi i na blago vlažnim podlogama.
Prednosti:	Obezbeđuje izuzetno odbijanje vode. • Paropropustan je, tako da omogućava disanje strukture. • Ne formira pokožicu na premazanoj površini i ni na koji način ne menja njen izgled. • Štiti površinu od slanih mrlja (šalitre) i negativnog uticaja mraza i prljavštine, jer sprečava upijanje kišnice i smoga. • Pogodan je i za veoma alkalne površine. • Efikasan je ubrzo po nanošenju. • Štiti od karbonizacije. • Pogodan je i za blago vlažne površine.
Vrsta:	Vodonepropusna impregnacija
Tip:	PS-21
Težina:	20 l
Boja:	Bela (Transparent nakon sušenja)
Pakovanje:	Kanister veći
Potrošnja:	0,2-0,4 l/m <sup>2</sup>
Gustina (kg/l):	0,99
Dubina penetracije (mm):	Klasa I < 10mm
Priprema Podloge:	Površina na koju nanosimo PS-21 treba da ima otvorene pore i da bude čista.
Nanošenje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Horizontalne površine Kada su u pitanju horizontalne upijajuće površine (upijajuće pločice, teraco, mozaik, i sl.) nanošenje može da se vrši gumenom alatkom (guma za pranje prozora). Sredstvo treba ostaviti da deluje oko 5 minuta, a potom se višak uklanja uz pomoć sundera i površina se prebriše vlažnom tkaninom. Finalno čišćenje površine obavlja se posle 6 sati. Efekat vodonepropusnosti se povećava ukoliko podloga je pod uglom i voda se ne zadržava.</li><li>□ Vertikalne površine Na vertikalnim površinama PS-21 se nanosi pištoljem, četkom ili valjkom. Obično su dovoljna jedan do dva premaza. Sledeći premaz se nanosi dok je prvi još svež. Bolja impregnacija se postiže na suvim, ili blago vlažnim upijajućim podlogama. □</li><li>• Hidroizolacija spojeva U ovoj situaciji se PS-21 nanosi četkom ili gumom za pranje prozora. □</li><li>• Impregnacija PS-21 može da se koristi i za impregnaciju građevinskih materijala kao što su pločice, cigle, itd., razblažen vodom u razmeri od 1:1 do 1:4.</li></ul>
Dodatne Informacije:	12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU