

Kategorija proizvoda: Isomat Lepkovi

Proizvođač: Isomat

## Isomat AK T35 - Lepak za termoizolacione ploče ojačan vl

Cena: 740,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	ISOMAT AK-T35 u kombinaciji sa malterima MARMOCRET PLUS i MARMOCRYL koristi se kao sistem za spoljašnju termoizolaciju objekata. Pogodan je za lepljenje termoizolacionih ploča od polistirena na fasade. Osim toga, kada se armira staklenom mrežicom i ugradi sa spoljašnje strane zalepljenih termoizolacionih ploča, predstavlja idealnu podlogu naredni sloj maltera.
<b>Vrsta:</b>	Lepak za termoizolacione ploče
<b>Tip:</b>	AK T35
<b>Boja:</b>	Siva
<b>Pakovanje:</b>	Džak
<b>Težina (kg):</b>	25
<b>Potrošnja:</b>	Kao lepak: 3-4 kg/m <sup>2</sup> , u zavisnosti od zuba gletarice i vrste podloge. Kao armirani malter: oko 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm.
<b>Gustina (kg/l):</b>	1,50
<b>Odnos mešanja:</b>	6,00l vode na 25kg
<b>Temperatura rada (°C):</b>	+5 min / +35 max
<b>Adhezija (N/mm2):</b>	> 1,0
<b>Priprema Podloge:</b>	Podloga mora biti očišćena od prašine, masnoća, boja, trošnih materijala, itd. Preporučljivo je da se podloga dobro nakvasi pre nanošenja materijala.
<b>Nanošenje:</b>	Kao lepak: ISOMAT AK-T35 se postepeno dodaje u vodu uz konstantno mešanje sve dok se ne dobije jedinstvena homogena smesa. Za mešanje se preporučuje mikser sa niskim brojem obrtaja. Smesu ostaviti 10min, a potom ponovo promešati. Na glatkim podlogama lepak se preko termoizolacione ploče razvlači nazubljenom gletaricom kako bi se ravnomerno naneo preko cele površine. Na grubim površinama lepak se nanosi po obodima termoizolacionih ploča i na pojedinim mestima u sredini ploče. Nakon toga, ploča se fiksira pritiskanjem na željeno mesto. □□Kao armirani malter: Kao prvo, materijal se nanese nazubljenom gletaricom u debljini od 3mm. Na još svež lepak se postavlja staklena mrežica i utiskuje ravnom gletaricom kako bi potpuno utonula u lepak. Na kraju, površina se izravnjava i višak lepka uklanja.
<b>Dodatne Informacije:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISOMAT AK-T35 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.</li> <li>• Veoma porozne površine, kao što su gasbeton, gips-ploče, ploče od iverice i slično, pre svega moraju biti premazane UNIPRIMER akrilnim prajmerom.</li> <li>• Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.</li> </ul>
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU