

Kategorija proizvoda: Podloge i Mase

Proizvođač: Bekament

## BK-Acryl - Strukturna podloga 25kg

Cena: 4.385,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Namenjen je za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja akrilnih fasadnih boja i dekorativnih maltera.
Vrsta:	Strukturna podloga za akrilne maltere i boje
Tip:	BK-Acryl
Težina:	25kg
Pakovanje:	Kanta
Boja:	Bela
Sastav:	Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.
Potrošnja:	Oko 0,2–0,25 kg/m <sup>2</sup> u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Gustina (g/dm <sup>3</sup> ):	1550-1750
Prionljivost na podlogu (MPa):	1,78
Vodupojnost (kg/m <sup>2</sup> h0,5):	0,1-0,5
Veličina čestica (µm):	< 300
Priprema Podloge:	Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), betonske površine (stare najmanje 3 meseca), površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje (starost zavisi od tipa), kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama ili malterima i sl. Sve stare, slabo prihvaćene premaze potrebno je ukloniti, izvršiti sanaciju odgovarajućim materijalom pa tek onda pristupiti nanošenju podloge. U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.
Nanošenje:	Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu a zatim razrediti sa oko 15-20 % vode. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Preporučljivo je da nijansa BK-Acryl-a bude u istoj nijansi kao nijansa završne disperzione boje ili maltera. Vreme sušenja pri normalnim uslovima (T=+23-25 oC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %), pre nanošenja boje ili maltera iznosi min. 12 h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5oC do +30oC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja.
Čišćenje Alata:	Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.
Dodatne Informacije:	Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti na temperaturama od +5oC do +25oC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Zemlja Porekla: Srbija