

Kategorija proizvoda: PVC Kanalizacione Cevi

Proizvođač: Peštan

## PVC Kanalizaciona Cev - SDR51 SN2 Ø125mm - 2000mm

Cena: 1.164,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Peštan PVC cevi proizvode se kao troslojne cevi sa belim unutrašnjim slojem (antibakterijski sloj), koji zbog posebne tehnologije izrade ima smanjenu hrapavost, što dovodi do smanjenja zadržavanja naslaga na unutrašnjem zidu cevi. Bela boja omogućava lakšu inspekciju cevovoda. Takođe, treba istaći da je posebnom tehnologijom došlo do povećane sposobnosti ovih cevi da smanjuju buku (više nego obična PVC cev), prilikom prolaska fluida kroz njih.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veoma lak materijal; □ jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja; □ brzo i jeftino montiranje; □ spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti; □ otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima; □ dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj; □ vek trajanja duži od 50 godina; □ praktično bez troškova održavanja cevovoda; □ spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681);</li></ul>
Tip:	SDR51 SN2 3P
Vrsta:	Kućna Kanalizacija
Materijal:	PVC-U - Polivinil-Hlorid
Prečnik Ø (mm):	125
Dužina (mm):	2000
Debljina zida (mm):	2,5
Standardi:	SRPS EN 12056 / SRPS ENV 13801
Sertifikati:	DVGW, TUV SUD, MPA
Boja:	Siva
Karakteristike:	Fizička svojstva materijala: □ Specifična masa 0.9 ÷ 1.0 gr/cm3 □ Prekidna čvrstoća 50-60 MPa □ Vicat temperatura topljenja min 79°C □ Termalna provodljivost 0,54 KJ/mh/°C □ Linearni koeficijent toplotnog istezanja 0,08 mm/m/°C □ Absorpcija vode 4 mg/cm2
Dodatne Informacije:	Polaganje kanalizacionih cevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza po sledećim uslovima: □ Ispod saobraćajnih površina predviđenih za saobraćajni teret do 30 tona, minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 1,5m. □ Ispod nesaobraćajnih površina ili površina koje su samo povremeno izložene saobraćaju lakših vozila, minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 0,8m. □ Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cevi mora da iznese najmanje 150mm. Ukoliko se ne mogu izbeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi zaštitne cevi. □ Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj nesme da prelazi 6m, dok pri polaganju ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m. □ Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike: g
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: DELTA TERM DOO □ Zemlja Porekla: Srbija