

Kategorija proizvoda: Sika Keramički Lepkovi

Proizvođač: Sika

## Sika Ceram 111 - Cementni Lepak za pločice 25kg

Cena: 890,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	SikaCeram® -111 se može koristiti na sledećim površinama: □ Beton, Gips-karton ploče, Cigla, Malter □ Na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje. □ Unutrašnje zidne i podne (npr. kupatila, kuhinje i sl.) površine bez deformacija
<b>Prednosti:</b>	• Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, gips-karton ploče, cigla...) □ Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti □ Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm
<b>Vrsta:</b>	Cementni lepak
<b>Tip:</b>	Ceram 111
<b>Boja:</b>	Siva
<b>Pakovanje:</b>	Džak
<b>Težina (kg):</b>	25
<b>Potrošnja:</b>	Potrošnja materijala zavisi od vrste podloge, njene hrapavosti, veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)). Informativno, u kilogramima praškastog proizvoda po m <sup>2</sup> : □ Male pločice: 6 mm / ~ 2 - 3 kg/m <sup>2</sup> □ Standardne pločice (20x20cm – 40x40cm): 8 mm / ~ 3 - 4 kg/m <sup>2</sup> □ Velike pločice i dvostruko nanošenje: 10mm / ~ 4 - 5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Gustina (kg/l):</b>	1,5
<b>Otvoreno vreme (min):</b>	30
<b>Vreme upotrebljivosti (h):</b>	5
<b>Vreme reakcije polimera (min):</b>	3
<b>Temperatura podloge (°C):</b>	+5 min / +35 max
<b>Temperatura ambijenta (°C):</b>	+5 min / +35 max
<b>Odnos mešanja:</b>	6,75±0,25l vode na džak 25 kg
<b>Veličina zrna Dmax (mm):</b>	0,7
<b>Debljina sloja (mm):</b>	1,5-10,0
<b>Hemijski sastav:</b>	Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu.
<b>Kvalitet Podloge:</b>	Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, čista i otprašena, bez ostataka ulja, masnoća, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl.
<b>Priprema Podloge:</b>	SikaCeram® -111 se nanosi direktno na beton, cementne podloge, produžne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovorajuće predpremake. Cementne podloge moraju biti stare 28 dana. Koristiti preporučenu količinu vode. Ugrađivati samo na zdravu, čistu podlogu. Ne ugrađivati u debljini većoj od preporučene. Zaštititi svež materijal od mraza, kiše i sl. Nije potrebno vlažiti pločice pre ugradnje.
<b>Postupak mešanja:</b>	Sadržaj vreće težine 25 kg pomešati sa potrebnom, napred navedenom količinom vode, pomoću mešača, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Koristite mešač koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min; Nakon mešanja, proizvod ostavite da odstoji 5-10 min, a zatim ga kratko promešajte pre nanošenja.
<b>Nanošenje:</b>	SikaCeram® -111 se nanosi pomoću nazubljene gleterice. Količina proizvoda mora biti dovoljna da se obezbedi kompletno pokrivanje pozadine pločica. Pločice se postavljaju na svež lepak, pri čemu se moraju pritisnuti dovoljno jako da bi se obezbedio kontakt pločica sa lepkom i time savršeno vezivanje. Ukoliko se na lepku formira površinski sloj, potrebno je obrisati gletericom prethodno naneti sloj lepka. Ne kvasiti vodom već naneti lepak.