

Kategorija proizvoda: Sika Keramički Lepkovi

Proizvođač: Sika

Sika Ceram 225 - Cementni Lepak za pločice 25kg

Cena: 2.190,00 RSD



Specifikacija

| | |
|---------------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | SikaCeram® -225 se može koristiti na sledećim površinama: □ Beton, Malter, gips-karton ploče, Cigla □ Na svim podlogama, čak i onih kod kojih se očekuje skupljanje ili širenje usled temperaturne promene (sa ugrađenim podnim grejanjem – vodeni sistemi) □ Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru □ Pogodan u prostorima kao što su bazeni i industrijski podovi izloženi visokim opterećenjima □ Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none"> • Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla..) □ Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti □ Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm □ Visok sadržaj polimera i drugih specifičnih dodataka čine SikaCeram® -225 jako efikasnim pri lepljenju na standardnim podlogama kao što su: Klasične cementne košuljice; Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem □ Moguće prelepljivanje postojećih keramičkih pločica □ Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropnost □ Otpornost na vodu i atmosferske uticaje |
| Vrsta: | Cementni lepak |
| Tip: | Ceram 225 |
| Boja: | Siva |
| Pakovanje: | Džak |
| Težina (kg): | 25 |
| Potrošnja: | Potrošnja materijala zavisi od vrste podloge, njene hrapavosti, veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)). Informativno, u kilogramima praškastog proizvoda po m ² : □ Male pločice: 6 mm / ~ 2 - 3 kg/m ² □ Standardne pločice (20x20cm – 40x40cm): 8 mm / ~ 3 - 4 kg/m ² □ Velike pločice i dvostruko nanošenje: 10mm / ~ 4 - 5 kg/m ² |
| Gustina (kg/l): | 1,5 |
| Otvoreno vreme (min): | 30 |
| Vreme upotrebljivosti (h): | 6 |
| Vreme reakcije polimera (min): | 3 |
| Temperatura podloge (°C): | +5 min / +35 max |
| Temperatura ambijenta (°C): | +5 min / +35 max |
| Odnos mešanja: | 7,25±0,25l vode na džak 25 kg |
| Veličina zrna Dmax (mm): | 0,7 |
| Debljina sloja (mm): | 1,5-10,0 |
| Hemijski sastav: | Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu. |
| Kvalitet Podloge: | Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, čista i otprašena, bez ostataka ulja, masnoća, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl. |
| Priprema Podloge: | SikaCeram®-225 se nanosi direktno na beton, cementne podloge, produžne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovarajuće predpremake. Cementne podloge moraju biti stare 28 dana. Koristiti preporučenu količinu vode. Ugrađivati samo na zdravu, čistu podlogu. Ne ugrađivati u debljini većoj od preporučene. Zaštititi svež materijal od mraza, kiše i sl. Nije potrebno vlažiti pločice pre ugradnje. |
| Postupak mešanja: | Sadržaj vreće težine 25 kg pomešati sa potrebnom, napred navedenom količinom vode, pomoću mešača, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Koristite mešač koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min; Nakon mešanja, proizvod ostavite da odstoji 5-10 min. a zatim ga kratko promešajte pre nanošenja. |