

Kategorija proizvoda: Thermobeton

Proizvođač: Thermomaster

Thermobeton - Dodatak za laki beton 0,2m3

Cena: 1.890,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Primenjuje se kod: □ termoizolacije neprohodnih tavana (11-12cm): P200; □ termoizolacije prohodnih tavana (12-14cm): P250 + cementni estrih od 1-2cm; □ Ispuna tavanica, stvaranje nagiba ravnih krovova, ispod betona: P350; □ termoizolacije ukopanih bazena P250. |
| Pakovanje: | Vreća |
| Materijal: | Drobljeni EPS sa cementom |
| Količina (m3/pakovanje): | 0,2 |
| Gustina (kg/m3): | 200 (P200), 250 (P250), 350 (P350) |
| Koef. toplotne provodljivosti (W/mK):: | 0,05 (P200), 0,065 (P250), 0,082 (P350) |
| Pritisna čvrstoća (kN/m2): | 120 (P200), 230 (P250), 340 (P350) |
| Odnos mešanja: | Odnos mešanja materijala za 1m3 lakog betona: □ P200 (gustoća 200 kg/m3): 1,05 m3 Thermobeton + 80 kg cement + 70 litar voda; □ P250 (gustoća 250 kg/m3): 1,08 m3 Thermobeton + 120 kg cement + 100 litar voda; □ P350 (gustoća 350 kg/m3): 1,12 m3 Thermobeton + 200 kg cement + 140 litar voda. □ |
| Nanošenje: | Beton se meša običnom mešalicom ili pneumatičkom pumpom. Sveži beton odmah prekriti PE folijom, nema potrebe za dodatnim polivanjem. PE foliju ostaviti 3-4 dana zbog mogućeg naglog isušavanja. Minimalna debljina lakog betona je 5cm, maksimalna debljina 40 cm. Radove izvoditi na temperaturama iznad 5°C. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MASTERPLAST YU DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |